

—CASTERLAND











Referencia

TRC 401 Normatividad Técnica

Características del calzado:

Capellada: Cuero liso pigmentado calibre 18 - 20.

Color: Negro, café

Puntera: De seguridad NO metálica (composite), asimétrica para

mayor confort.

Ojaletes: Redondos, plásticos no conductores de electricidad.

Forro: Capellada textil no tejido de poliéster y resinas acrílicas. Cuello textil tejido poliéster con espuma y velo.

Cuello: Sintético impermeable de alta resistencia y acolchonado

para mayor protección.

Lengua: Sintético con base textil abollonado.

Cordones: Redondos en poliéster.

Contrafuerte: No tejido, recubierto en resina, calibre 1,4 mm.

Suela: Poliuretano bi-densidad, bicolor, inyectado directamente al corte, RH, dieléctrica, compuesta por:

Huella: Poliuretano compacto, dureza 65 + 5 shore A, con muy buenas propiedades antideslizantes, abrasión <100 densidad final 1,0 a 1,1>

Entre suela: Poliuretano expanso, dureza 50 + 5 shore A, densidad final 0,44 a 0,48 con excelente resistencia para ofrecer mayor confort y ergonomía.

Peso por par: 1.000 grs. Promedio.

Altura de bota: 6 pulgadas.

Tallas: 34 al 46 numeración francesa.

Resistencia mecánica de la puntera:

Norma: En 12568 - 2010

Requisitos: Resistencia al impacto 200 + 4J, Resistencia a la compresión 15+0,15KN

Aislamiento al calor:

Norma: NTC-ISO 20344 numeral 5,12 Requisitos: NTC-ISO 20347 numeral 5,84 (Después de 30 minutos de ensayo con temperatura de 150°C, la temperatura al interior del calzado no

debe ser mayor a 42°C.

Resistencia de la adhesión suela - capellada: Norma: NTC-ISO 2O344 numeral 5,2

Norma: Construcción tipo C.

Requisitos: NTC-ISO 20344 numeral 5,3,1,2 (la

resistencia mínima de 4,0 N/mm ò si se presenta desgarre 3,0 N/mm).

Resistencia de la suela a la flexión:

Norma: NTC-ISO 20344 numeral 8,4,2 Requisitos: NTC-ISO 20345 numeral 5,84, NTC-ISO 2034 numeral 5,8,4 (el incremento de la incisión no debe ser superior a 4 mm antes de 30,000 ciclos de flexión).

Resistencia de la suela a la abrasión

NTC-ISO: 20344 numeral 8,3 Requisitos: NTC-ISO 20345 numeral 5,8,3 (Densidad inferior <0,9g/cm3, abrasión

<250mm3).

Resistencia dieléctrica:

ASTM F2412-11 y 2413-11 Norma:

Requisitos: Después de 1 minuto a 18kv máximo

2 mA de corriente de fuga.

Recomendaciones: Limpiarlas con paño húmedo, dejar secar a la sombra. Usar betún regularmente.

Usos: áreas donde las personas requieran un calzado de cuero con protección (a sus dedos) a riesgos eléctricos.

Garantía: seis (4) meses en condiciones normales de uso en el área recomendada





