



TRIVENTO®



Resistencia a Hidrocarburos



Absorción de energía



Resistencia dieléctrica



Sin puntera

Referencia

TRT 820 sport de trabajo

Características del calzado

Capellada: cuero x micro power asfalto calibre 2.0 a 2.6

Color: Negro.

Forro: Textil tejido de poliéster. con espuma y velo.

Lengua: Malla poliéster con forro tejido poliéster con backing.

Cordones: Redondos en poliéster.

Contrafuerte: No tejido, recubierto en resina, calibre 1,4 mm.

Suela: Poliuretano bi-densidad, bicolor, inyectado directamente al corte, RH, dieléctrica, compuesta por:

- **Huella:** Poliuretano compacto, dureza 65 + 5 shore A, con muy buenas propiedades antideslizantes, abrasión <100 densidad final 1,0 a 1,1>
- **Entre suela:** Poliuretano expando, dureza 50 + 5 shore A, densidad final 0,44 a 0,48 con excelente resistencia para ofrecer mayor confort y ergonomía.

Peso por par: 900 grs. Promedio.

Altura de bota: 6 pulgadas

Tallas: 34 al 46 numeración francesa.

Los poros y burbujas que se presentan en la suela son inherentes al espumado del poliuretano y lo hacen una característica propia de este material, lo cual no compromete las propiedades físicas de calidad del mismo.

Recomendaciones: Limpiarlas con paño húmedo, dejar secar a la sombra.

Usos: áreas donde las personas requieran un calzado de cuero sin protección y en sus dedos y este protegido a riesgos eléctricos.

Garantía: cuatro (4) meses en condiciones normales de uso en el área recomendada.

Normatividad Técnica

Aislamiento al calor:

Norma: NTC-ISO 20344 numeral 5,12

Requisitos: NTC-ISO 20347 numeral 5,84 (Después de 30 minutos de ensayo con temperatura de 150°C, la temperatura al interior del calzado no debe ser mayor a 42°C).

Resistencia de la adhesión suela - capellada:

Norma: NTC-ISO 20344 numeral 5,2 Construcción tipo C.

Requisitos: NTC-ISO 20344 numeral 5,3,1,2 (la resistencia mínima de 4,0 N/mm o si se presenta desgarre 3,0 N/mm).

Resistencia de la suela a la flexión:

Norma: NTC-ISO 20344 numeral 8,4,2

Requisitos: NTC-ISO 20345 numeral 5,84, NTC-ISO 2034 numeral 5,8,4 (el incremento de la incisión no debe ser superior a 4 mm antes de 30,000 ciclos de flexión).

Resistencia de la suela a la abrasión

Norma: NTC-ISO :20344 numeral 8,3

Requisitos: NTC-ISO 20345 numeral 5,8,3 (Densidad inferior <0,9g/cm³, abrasión <250mm³).

Resistencia dieléctrica:

Norma: ASTM F2412-11 y 2413-11

Requisitos: Después de 1 minuto a 18kv máximo 2 mA de corriente de fuga.



TRIVENTO
Innovación y tecnología en calzado

TRIVENTO®



Los diseños pueden variar sin previo aviso.